



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MAINTENANCE OIL



Widerstands-
fähigkeit

Erhöht die Widerstandsfähigkeit

Revitalisierung von geölten Holzböden. Erhöht die Verschleißfestigkeit des Bodens. For occasional maintenance.



Wirkung

Natürlich aussehend

Verleiht dem Holz eine attraktive, atmungsaktive Oberfläche. Betont Glut und Faserstruktur des Holzes.



Auftragen

Problemlos anzuwenden

Das Öl ist geschmeidig und angenehm zu verarbeiten. Problemlos manuell oder maschinell aufzutragen.



eco

Raumklimakennzeichnung

Stellt gute Arbeitsbedingungen beim Auftragen sicher. Beeinträchtigt das Raumklima nicht.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Maintenance Oil kann zur Auffrischung und Pflege aller oxidierten ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmäßigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet. Kann von Hand mit Polierkissen oder maschinell mit einer

Poliermaschine aufgetragen werden (Böden über 8-10 m²).

ANWENDUNGSBEREICH

Für Pflege und Instandhaltung von lufthärtenden, geölten Holzoberflächen, insbesondere Böden.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 30-40 m²/L
Verpackung: 1L + 2.5L
Farben: 5 Farben





ANWENDUNG

Vorbereitung

Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen zwischen 15-35°C sein. Eine ausreichende Belüftung während Auftrag und Trocknen vorsehen, z. B. durch Öffnen von Fenstern und Türen.

Den Boden sorgfältig mit WOCA Intensive Wood Cleaner reinigen. Der Boden muss mindestens 8 Stunden lang trocknen. Der Boden muss völlig trocken sein.

Trockenzeit

Bei maschinellem Polieren ist der Boden nach ca. 4 Stunden bei 20°C vorgehärtet und kann mit Vorsicht in Gebrauch genommen werden. Von Hand polierte Böden können nach ca. 24 Stunden in Gebrauch genommen werden. Um zu vermeiden, dass Schmutz und Wasser in das gehärtete Öl eindringen, wird es empfohlen, die ersten 24 Stunden Laufzonen mit Wellpappe (Wellen nach unten) abzudecken und den Boden während dieser Zeit nicht mit Wasser wischen.



REINIGUNG



AUFTRAGEN



POLIEREN



TROCKNEN

BEHANDLUNG

- 1 Den Kanister gründlich schütteln.
- 2 Ca. 100 ml Öl je 4 m² mit Pad, kurzflorigen Anstreicherrolle, Baumwolllappen oder eventuell auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine auftragen.
- 3 Es ist darauf zu achten, dass das Maintenance Oil völlig in das Holz eingearbeitet wird. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Bodenfläche ein gleichmäßiges Aussehen annimmt.
- 4 Den Boden mit sauberen, trockenen Baumwolllappen abwischen, vor dem Ölen der nächsten Fläche. Danach darf der Boden nicht feucht wirken; auf der Oberfläche darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.

Nach diesem Verfahren den ganzen Boden behandeln.