ALPI

ALPIready /

Artikelnummer
18.52F - Touch

Typ
ALPI Xilo 2-Flamed Grey

Designer-Kollektion

Curated by
Piero Lissoni

Textur
Crown

Oberflächen
Touch

Abmessungen
3050x1300mm

FSC
www.fsc.org
FSC® C004666
The mark of responsible forestry



ALPIready /

ALPIready ist eine gebrauchsfertige Echtholz-Oberfläche, die aus zwei Schichten ALPIlignum-Furnier besteht, die durch eine Klebefolie miteinander verbunden sind. ALPIready ist auf der Vorderseite lackiert und zeichnet sich durch Robustheit, Flexibilität und einfache Handhabung aus.
ALPIready ist leicht zu installieren und macht zusätzliche Lackierzeiten überflüssig.

ALPI hat für jedes Produkt eine Oberflächenbehandlung ausgewählt, die die Natürlichkeit und Farbe des Holzes optimal zur Geltung bringt.
Passend zu jedem Dekor ist ein Sortiment lackierter Kanten erhältlich.

Im Einklang mit dem nachhaltigen Ansatz des Unternehmens wird ALPIready aus Holz hergestellt, das aus FSC®-zertifizierten, verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt (FSC-C004666).

Anwendungsbereiche /


Oberflächen für den Möbelbau; Oberflächen und Verkleidungen für die Innenarchitektur; Hotellerie, Mehrfamilienhäuser, private Wohnbereiche, Ladenbau, Einzelhandel, Büros und öffentliche Bereiche; Oberflächen und Innenverkleidungen für Sportboote und Kreuzfahrtschiffe.

Oberflächen /


Jedes Dekor ist mit unterschiedlichen Oberflächen erhältlich, die darauf ausgelegt sind, die Ästhetik des Holzes zu betonen.

Touch: bewahrt die Natürlichkeit des Holzes und verleiht eine weiche, angenehme Haptik.
Groove: betont Struktur und Materialität und vermittelt einen natürlichen haptischen Effekt, ähnlich dem von rohem Holz.
Wax: matte Lackierung, die dem Holz das charakteristische, zarte Erscheinungsbild von wachsbasierten Behandlungen verleiht.
Oil: belebt die Holzfarbe und verleiht der Oberfläche einen natürlichen Glanz, typisch für Behandlungen mit natürlichen Ölen.

Produkt /



1. Lackierung
2. ALPIlignum-Furnier
3. Selbstklebende Folie
4. ALPIlignum-Furnier



Passend dazu ist eine Linie von Holzkanten erhältlich.

ALPIready /

Abmessungen*	2500 x 1250/3050 x 1300 mm
Nennstärke	1.0 mm
Gewicht pro m²	0.7 kg
Maßabweichung UNI EN 438-2, 17:2019	1 %
Abriebfestigkeit UNI EN 438-2, 10:2019	>20/25 Taber-Umdrehungen
Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten UNI EN 12720:2013	A
Lichtechtheit (Xenotest)** UNI EN 438-2, 27:2019	>4/5 Grauskala
Formaldehydemission Anlage 1 der ChemVerbotsV, der deutschen Chemikalien-Verbotsverordnung (gemäß DIN EN 16516 und DIN EN 717-1)	✓
Zertifizierung	FSC www.fsc.org The mark of responsible forestry FSC® C004666

*Bei einigen Artikeln beträgt die Breite nur 1.250 mm
**Werte für einzelne Artikel auf Anfrage erhältlich

ALPIready /

Verarbeitungshinweise /

Für einen korrekten Gegenzug wird empfohlen, auf beiden Seiten der Platte dieselbe Art von Produkt zu verwenden, wie in UNI EN 14323:2021 vorgesehen. Möglich ist jedoch auch die Verwendung von HPL-Platten, sofern deren Eigenschaften mit dem für die Sichtseite eingesetzten Material vereinbar sind. In jedem Fall sind spezifische Produktionstests erforderlich, um die Stabilität der fertigen Platte über einen Zeitraum von 3 bis 7 Tagen zu beurteilen.

Vorkonditionierung /

Es wird empfohlen, das Produkt mindestens 48 Stunden im selben Raum zu akklimatisieren, in dem sich die Platte befindet, auf die es aufgebracht wird. Optimale Bedingungen sind eine Temperatur von etwa 20 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40–65 %.

Verleimung mit Flachpresse /

Bei der Verwendung einer Presse ist die größte Sorgfalt bei der Reinigung der Pressplatten erforderlich, um Dellen oder Beschädigungen an der fertigen Oberfläche zu vermeiden. Beschädigungen einer lackierten Oberfläche durch Partikel, die zwischen Metallplatte und Dekoroberfläche eingepresst werden, sind nur schwer reparierbar. Die Schutzfolie muss stets glatt auf der ALPIready-Oberfläche aufliegen, um Abdrücke zu vermeiden. Der Furnierklebstoff muss in gleicher Menge auf beide Seiten der Platte aufgetragen werden. Die Auftragsmenge muss so bemessen sein, dass unter Druck kein seitliches Austreten des Klebstoffs und keine Beschädigung der Dekoroberfläche auftreten. Bei der Verwendung duroplastischer Klebstoffe darf die Temperatur der Presse 80–90 °C und die Dauer von 2–3 Minuten nicht überschritten werden. Die Anwendung von ALPIready auf Oberflächen mit hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten, einschließlich Metalloberflächen, kann aufgrund plötzlicher Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu Verformungen und Ablösungen führen.

Verklebung mit Kontaktklebstoff /

Die Verklebung mit Kontaktkleber, manuell oder maschinell, muss fachgerecht erfolgen, um die Bildung von Luftblasen unter der Oberfläche zu vermeiden. Dabei ist sicherzustellen, dass die im Klebstoff enthaltenen Lösungsmittel vollständig verdunsten.

Hinweise /

Wie bei Naturholz kann bei ALPIready-Oberflächen keine absolute Farbgleichheit zwischen verschiedenen Produktionschargen garantiert werden. Geringfügige Farbunterschiede zwischen verschiedenen Produktionschargen gelten nicht als Mangel. Wie Naturholz reagiert auch ALPIready auf direkte oder indirekte Lichtstrahlung, sowohl natürlich als auch künstlich. Eine allmähliche Farbveränderung der Oberfläche im Laufe der Zeit ist ein natürlicher Vorgang.

Reinigung /

ALPIready-Oberflächen lassen sich leicht mit einem mit Wasser angefeuchteten Naturfasertuch reinigen; bei Bedarf können neutrale, nicht scheuernden Reinigungsmitteln verwendet werden. Aceton oder Lackverdünner dürfen niemals verwendet werden.

Lagerung /

ALPIready muss waagerecht, Sichtseite gegen Sichtseite, in Räumen mit einer Temperatur von 10 °C bis 30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 % gelagert werden. Das Material ist auf geeigneten Paletten zu lagern und darf niemals direkt auf dem Boden aufliegen. Wie alle Holzoberflächen muss das Produkt zur langfristigen Erhaltung mit lichtundurchlässigen, möglichst dunklen Abdeckungen vor Licht geschützt werden. Jeglicher, auch kurzfristiger, Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten ist unbedingt zu vermeiden. Ebenso sind Kondenswasserbildung und Tropfenbildung auf der Oberfläche strikt zu vermeiden.
Die Platten müssen stets von zwei Personen gehandhabt werden.
Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von zwölf Monaten nach der Lieferung zu verwenden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von ALPI. Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen und Empfehlungen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand von ALPI und können aufgrund neuer Bewertungen oder Produktionssysteme Änderungen unterliegen. Der Anwender ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Sicherheitsinformationen /

Wie alle anderen Produkte von ALPI hält ALPIready den Grenzwert von 0,1 % für besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) und zulassungspflichtige Stoffe (Anhang XIV der REACH-Verordnung) ein, enthält keine beschränkten Stoffe (Anhang XVII der REACH-Verordnung) und entspricht der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe. Bei der Einfärbung von ALPI-Produkten kommen keine Metallkomplexfarbstoffe zum Einsatz.